

مركز ضبط جودة الإنتاج الصناعي
الإدارة العامة لاختبارات المنتجات الكيماوية و التشييد

تقرير نتائج اختبار عينة "زجاج امان"
EOS C2/3-1

الجهة الوارد منها العينة : دوائر لاستشارات الزجاج المسطح
العينة المقدمة : عينة زجاج مضاد للرصاص مضاف اليه طبقة من البولي كربونيت سمك ٨٦ مم
الرقم كودي / السري : ك/م/٥٠٥/٨/٢٠٢٢
متطلبات العميل : إجراء اختبار light transmission طبقاً لـ ISO 9050/2003
تاريخ دخول العينة : ٢٠٢٢/٨/٢٢
المعمل المختص : زجاج وسيراميك
عدد صفحات التقرير : ١
تاريخ إصدار التقرير : ٢٠٢٢/٨/٢٤
تم إجراء اختبار light transmission على العينة المقدمة بمعرفتكم طبقاً لـ ISO 9050/2003 و كانت نتائج الاختبار كالتالي:

النتيجة	الاختبار
٨٩ %	١ - نفاذية الضوء

لهذا وتجدر الإشارة الى أن نتائج اختبار هذه العينة لا تمثل الا نفسها ولا يعتد بها لاعتماد انتاج كمي او في الممارسات او التوريدات او التصدير ولا يعتد بها كشهادة مطابقة.

المدير العام
٢٠٢٢/٨/٢٤
(ك/ هشام مصطفى محمد)



١/١

