



الهيئة القومية للإنتاج الحربي
شركة شبرا للصناعات الهندسية

ت: ٠٢/٢٤٢٦٧٧٠٧ - ٠٢/٢٤٢٦٧٧٠٩ فاكس: ٠٢/٢٤٢٦٧٧١٠٢

E-mail: fac27@momp.gov.eg

قطاع مراقبة وتوكيد الجودة

ادارة الاختبارات الباليستيكية

التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٢٨

تقرير اختبار زجاج مدرع
السادة / شركة دوائر لاستشارات الزجاج المسطح

العينة المختبرة لا تمثل الانفسها ومسئولية تمثيلها تقع علي الجهة الطالبة
دون ادني مسئولية (مباشرة / غير مباشرة) علي شركة شبرا للصناعات الهندسية

بالإشارة لكتابكم بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ بخصوص اجراء اختبار الاختراق على عدد (١) عينة
زجاج مدرع سمك ٤١ مم- عدد (١) عينة زجاج مدرع وذلك باستخدام ذخيرة عيار
١٧.٦٢x٥١ مم عادة طبقا للمواصفة (EN- 1063) مستوى حماية (BR-6) .
رجاء التفضل بالعلم بانه قد تم اجراء اختبار الاختراق علي عينة الزجاج المدرع وذلك
بحضور:-


مندوب مصنع قادر للصناعات المتطورة
مندوب شركة دوائر لاستشارات الزجاج المسطح

أ/ محمود امام
أ/ طاهر صبحي

متوسط السرعة ع ٧.٥ = ٨٢٨ م/ث

نتيجة التشطي		نتيجة الاختراق		عدد الطلقات المختبرة	زاوية الدرع	مسافة الطلقات علي الدرع(مم)	مسافة الرماية	نوع الدرع
لا تشطي	تشطي	لا اختراق	اختراق					
٣/٣	٣/٠	٣/٣	٣/٠	٣	صفر	١٠±١٢٠	١٠ م	عينة زجاج مدرع مقاس ٥٠٠x٥٠٠ مم سمك ٤١ مم

وقد اجتازت العينة الاختبار بنجاح وتم تسليم العينات الي مندوب الشركة
مرسل للتفضل بالإحاطة



مهندس
رئيس قطاع الجودة

مهندس
مدير ادارة الاختبارات

العينات : عينة زجاج مدرع سمك ٤١ مم
تاريخ اختبار العينة : ٢٠٢٢ / ٣ / ٢٨
اسم المختص : م/ وائل محسن
عدد الشهادات الصادرة للعينة : (٤)
رقم نسخة الشهادة : (٣)