



الهيئة القومية للإنتاج الحربي
شركة شبرا للصناعات الهندسية

ت: ٠٢/٢٤٢٦٧٧٠٧ - ٠٢/٢٤٢٦٧٧٠٩ فاكس: ٠٢/٢٤٢٦٧٧١٠٢

E-mail: fac27@momp.gov.eg

قطاع المراقبة وتوكيد الجودة

ادارة الاختبارات الباليستكية

التاريخ: ٢٠٢١/٧/١٤

تقرير اختبار زجاج مدرع
السادة / شركة دوائر لاستشارات الزجاج المسطح

العينة المختبرة لا تمثل الانفسها ومسئولية تمثيلها تقع على الجهة الطالبة
دون ادنى مسئولية (مباشرة / غير مباشرة) على شركة شبرا للصناعات الهندسية


بالإشارة لكتابكم بتاريخ ٢٠٢١/٧/١١ بخصوص اجراء اختبار الاختراق على عدد (١) عينة
زجاج مدرع بربيز امامي تمساح ٣ سمك ١٤ مم وذلك باستخدام ذخيرة
عيار ٧.٦٢ x ٥١ مم طبقا للمواصفة (EN-1063) مستوي حماية (BR-6).

رجاء التفضل بالعلم بانه قد تم اجراء اختبار الاختراق على عينة الزجاج المدرع وذلك
بحضور كلا من:-

نقيب / احمد شكري ابراهيم
م/ كريم بدوي
أ/ محمود امام
متوسط السرعة ع.١٠ = ٨٢٩ م/ث
متوسط وزن المقذوف = ٩.٤٥ جم
ادارة المركبات ق. م
مندوب عن شركة دوائر لاستشارات الزجاج المسطح
مندوب عن مصنع قادر للصناعات المتطورة

نتيجة التثظي		نتيجة الاختراق		عدد الطلقات المختبرة	زاوية الدرع	مسافة الطلقات علي الدرع(مم)	مسافة الرماية	نوع الدرع
لا تثظي	تثظي	لا اختراق	اختراق					
٣/٣	٣/٠	٣/٣	٣/٠	٣	صفر	١٠±١٢٠	١٠ م	عينة بربيز امامي تمساح ٣ سمك ١٤ مم

وقد اجتازت العينة الاختبار بنجاح و تم تسليم العينة الي مندوب الشركة
مرسل للتفضل بالإحاطة



رئيس قطاع الجودة

مهندس
مدير ادارة الاختبارات