



الهيئة القومية للإنتاج الحربى
شركة شبرا للصناعات الهندسية

ت: ٠٢/٢٤٢٦٧٧٠٧ - ٠٢/٢٤٢٦٧٧٠٩ فاكس: ٠٢/٢٤٢٦٧٧١٠٢

E-mail: fac27@momp.gov.eg

قطاع المراقبة وتوكيد الجودة

ادارة الاختبارات الباليستيكية

التاريخ: ٢٠٢١/٧/٢٧

تقرير اختبار زجاج مدرع
السادة / شركة دوائر لاستشارات الزجاج المسطح

العينة المختبرة لا تمثل الانفسها ومسئولية تمثيلها تقع على الجهة الطالبة
دون ادنى مسئولية (مباشرة / غير مباشرة) على شركة شبرا للصناعات الهندسية

بالإشارة لكتابكم بتاريخ ٢٠٢١/٧/١١ بخصوص اجراء اختبار الاختراق على عدد (١) عينة
زجاج امامي مدرع سمك ٦٥ مم - عدد (١) عينة مزغل مدرع سمك ٦٥ مم للمدرعة فهد
وذلك باستخدام ذخيرة عيار ٥١x٧.٦٢ مم ثاقب AP طبقا للمواصفة (EN-1063) مستوي
حماية (BR-7).

رجاء التفضل بالعلم بانه قد تم اجراء اختبار الاختراق على عينات الزجاج المدرع وذلك
بحضور كلا من:-

طاهر صبحي

مندوب عن شركة دوائر لاستشارات الزجاج المسطح

أ/ طاهر صبحي

م

مندوب عن مصنع قادر للصناعات المتطورة

أ/ محمود امام

متوسط السرعة ع ٧.٥ = ٨٢٠.٩ م/ث

| نتيجة التشطي | | نتيجة الاختراق | | عدد الطلقات المختبرة | زاوية الدرع | مسافة الطلقات علي الدرع (مم) | مسافة الاختراق | نوع الدرع |
|--------------|------|----------------|--------|----------------------|-------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|
| لا تشطي | تشطي | لا اختراق | اختراق | | | | | |
| ٣/٣ | ٣/٠ | ٣/٣ | ٣/٠ | ٣ | ٥١٥ | ١٠±١٢٠ | ١٠ م | عينة (١) زجاج امامي سمك ٦٥ مم |
| ١/١ | ١/٠ | ١/١ | ١/٠ | ١ | صفر | ١٠±١٢٠ | ١٠ م | عينة (٢) مزغل سمك ٦٥ مم |

وقد اجتازت العينة الاختبار بنجاح و تم تسليم العينة الي مندوب الشركة
مرسل للتفضل بالإحاطة

مهندس

رئيس قطاع الجودة

مهندس

مدير ادارة الاختبارات

العينة : عينة (١) زجاج مدرع سمك ٦٥ مم - (١) عينة مزغل
تاريخ اختبار العينة : ٢٠٢١ / ٧ / ٢٧
اسم المختص : م/ محمد سعيد
عدد الشهادات الصادرة للعينة : (٤)
رقم نسخة الشهادة : (٤)